

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

SILTEK CONTACT SILICON ES-10 “ҐРУНТ-ФАРБА КОНТАКТНА СИЛІКОНОВА”

Опис: силіконова контактна ґрунт-фарба для створення адгезійного шару перед нанесенням декоративних штукатурок та зменшення водопоглинання пористих поверхонь перед приклеюванням теплоізоляції.

Застосування: для підготовки мінеральних поверхонь (гіпсові, цементно-піщані та цементно-вапняні штукатурки, бетон тощо), а також гіпсокартону, ДВП, ДСП та у системах фасадної теплоізоляції з застосуванням всіх видів утеплювача, перед оздобленням декоративними та мозаїчними штукатурками з вмістом силікону. Рекомендується для ґрунтування пористих поверхонь (ніздрюватий бетон, ракушняк тощо), перед приклеюванням теплоізоляційних плит. Ефективна при консервуванні незакінчених фрагментів фасадів на зимовий період.

Властивості:

- містить кварцевий заповнювач;
- надає поверхні шорсткості, полегшує нанесення оздоблювальних матеріалів;
- тонується у колір фінішного покриття;
- запобігає просвічуванню кольору поверхні крізь тонкошарові декоративні та мозаїчні штукатурки;
- паропроникна;
- знижує водопоглинання пористих поверхонь;
- застосовується в системі з силіконовими та силіконмодифікованими декоративними штукатурками;
- має водовідштовхувальні властивості;
- ефективна при консервуванні незакінчених фрагментів фасадів на зимовий період.

Склад: водно-полімерна дисперсія, заповнювачі, силіконові та інші модифікуючі добавки.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,5 кг/л
База / колір	база ЕА, ЕС можна використати як білу ґрунт-фарбу або затонувати; ґрунт-фарба тонується в світлі та темні тони наближені до кольору фінішного покриття
Термін висихання ¹	від 4 до 6 годин
Максимальний вміст летких органічних сполук ²	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Витрата ґрунт-фарби на 1 м ² за одне нанесення	від 0,2 л, в залежності від шорсткості та пористості поверхні

¹ За нормальних умов – температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.

У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитись від вказаних в таблиці.

Підготовка поверхні (згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби, тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження. Для знезараження та захисту поверхні від біологічних утворень використовувати антисептичний засіб Siltek Biostop E-112;

- неміцні ділянки поверхні, які неможливо видалити, відчистити та проґрунтувати ґрунтіркою Siltek Profi E-110;
- за необхідності, відремонтувати поверхню дотримуючись технології виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek.

Виконання робіт:

- контактну ґрунт-фарбу перед використанням ретельно перемішати;
- наносити на поверхню необхідно лише за допомогою щітки або валика в одному напрямку, рівномірно, в один шар без пропусків;
- опоряджувальні матеріали (фарби, штукатурки, шпаклівки тощо) наносити лише після висихання ґрунт-фарби, не раніше ніж через 4-6 годин;
- поверхня вважається проґрунтованою, якщо вона чиста (не забруднена пилом, брудом, кіптявою, жиром або мастилом), достатньо міцна з однорідним і низьким водопоглинанням;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

Упаковка: пластикове відро, об'єм 10 л.

Зберігання: в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні за температури від +5 °С до +35 °С. Строк придатності ґрунт-фарби – 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності ґрунт-фарби, рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

Увага:

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55-65 %;
- при високій вологості або низькій температурі повітря час висихання ґрунт-фарби значно збільшується;
- не допускати дію прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні ґрунт-фарби Siltek Contact Silicon ES-10;
- тонована ґрунт-фарба не підлягає обміну та поверненню.

Правила безпеки:

- зберігати в недоступному для дітей місці;
- під час роботи берегти очі та шкіру;
- у разі потрапляння ґрунтірки в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря.
- вся необхідна інформація з описом основних характеристик і можливої небезпеки, яка може виникнути при використанні, зберіганні або транспортуванні ґрунт-фарби, вказана в паспорті безпеки, який можна отримати за запитом.

Гарантії виробника:

- виробник гарантує відповідність вказаним фізико-технічним властивостям матеріалу Siltek Contact Silicon ES-10 лише протягом строку придатності та за умови дотримання технології нанесення, застосування в поєднанні з системою матеріалів ТМ Siltek, а також правил транспортування і зберігання;
- виробник не несе відповідальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених даним описом. При використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування або звернутись за консультацією до виробника.

² Відповідно до Технічного регламенту №1228/32680, затвердженого Наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 02.10.2018 р. №1394, Додаток 2, Таблиця А, Підкатегорія 7 "Ґрунтірки", вміст ЛОС не перевищує допустимі 30 г/л.

**Виробник ПрАТ «Термінал-М»
Адреса: 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8
Гаряча лінія – тел. 0 (800) 60-70-55**

**Відповідність радіологічним та санітарно-гігієнічним вимогам підтверджена
висновками.**

ТУ У 20.3-31749934-004:2015