



# СТ 87

## WHITE FLEXIBLE

### Суша суміш ППС плюс МВ біла «2 в 1»

Для приклеювання пінополістирольних і мінераловатних плит,  
а також улаштування захисного армованого шару.

#### ВЛАСТИВОСТІ

- Має високу адгезію до мінеральних поверхонь
- Паропроникна
- Еластична
- Армована мікрОВОлокнами
- Тріщиностійка
- Атмосферостійка



#### СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Суміш Ceresit СТ 87 призначена для приклеювання пінополістирольних і мінераловатних теплоізоляційних плит та улаштування захисного армованого шару при утепленні фасадів будівель і споруд. Ceresit СТ 87 використовується як у новому будівництві, так і для теплової модернізації будівель, що експлуатуються. Суміш Ceresit СТ 87 додатково армована волокном, що надає їй підвищену тріщиностійкість. Експлуатаційні властивості продукту Ceresit СТ 87 (фізико-механічні) дозволяють виключити операцію з ґрунтування перед нанесенням декоративних шарів.

Наявність спеціальних легких наповнювачів забезпечує підвищену пластичність, меншу витрату і одноріднішу консистенцію матеріалу, завдяки чому суміш легше перемішується, наноситься і розподіляється на поверхні.

Для виконання робіт за температури нижче ніж +5 °С необхідно застосовувати матеріали ТМ Ceresit з індексом «Зима».

#### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка поверхні здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня має бути сухою, міцною, рівною, з низьким та однорідним водопоглинанням. Перед застосуванням сухої суміші поверхню очистити від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію. За необхідності поверхню відремонтувати, застосовуючи матеріали ТМ Ceresit згідно з призначенням. Неміцні основи обробити ґрунтовкою Ceresit СТ 17 Супер методом «мокрый по мокрому» до повного насичення. Основи з високою поглинальною здатністю попередньо обробити ґрунтовкою Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрый по сухому». У зимовий період на поверхні не повинно бути ожеледі чи снігу.



#### ВИКОНАННЯ РОБІТ

Приготування розчинової суміші: в чисту ємність налити воду (температура води від +15 °С до +20 °С) з розрахунку 0,29–0,31 л на 1 кг сухої суміші (7,25–7,75 л на 25 кг), поступово додати суху суміш та перемішати низькооборотним міксером до отримання однорідної маси без грудок. Витримати розчинну суміш приблизно 5 хвилин, після чого знову перемішати. Використовувати розчинну суміш можна не менше 120 хвилин.

#### Приклеювання пінополістирольних плит

Залежно від нерівності поверхні огорожувальних конструкцій фасаду вибирають один із наступних способів наклеювання пінополістирольних плит.

**Суцільний** – якщо поверхня стіни не має видимих нерівностей (до 3 мм на 1 пог. м), розчинну суміш наносять суцільно по всій поверхні плити теплоізоляційного матеріалу на відстані від 10 мм до 15 мм від краю зубчастим шпателем із розміром зубця 10 × 10 мм.

**Смуговий** – якщо поверхня стіни має нерівності від 3 до 5 мм на 1 пог. м, розчинну суміш наносять на поверхню плити у вигляді смуг на відстані від 10 мм до 15 мм від краю по всьому периметру плити та посередині. Смуги, нанесені по периметру, повинні мати розриви, щоб при наклеюванні плит не утворювалися повітряні пробки.

**Маяковий** – якщо поверхня стіни має нерівності (від 5 до 10 мм на 1 пог. м), розчинну суміш наносять на по-

верхню плити у вигляді маяків із розрахунку 5–8 штук діаметром близько 100 мм на плиту розміром 0,5 × 1,0 м.

**Приклеювання плит з мінеральної вати виконується тільки суцільним способом.**

За нормальних кліматичних умов через 3 доби після приклеювання необхідно розпочати додаткове механічне кріплення та улаштування захисного армованого шару.

#### Улаштування гідрозахисного шару

Товщина гідрозахисного армованого шару при оздобленні декоративними штукатурками має становити не менше ніж 3 мм, а при використанні фасадних фарб – не менше ніж 5 мм.

Розчинову суміш тонким шаром (до 2 мм) нанести на поверхню утеплювача, укласти на неї армувальну сітку та розрівняти. За допомогою шпателя нанести другий шар розчинової суміші товщиною від 1 до 2 мм та вирівняти поверхню. Для влаштування поверхні товщиною не менше ніж 5 мм нанесення виконувати в кілька шарів, дотримуючись способу «мокре по мокрому». У нормальних кліматичних умовах нанесення декоративного захисного покриття слід розпочинати через 2 доби після улаштування гідрозахисного армованого шару.

#### ПРИМІТКИ

Використовуючи Ceresit СТ 87, роботи слід виконувати за температури від +5 °С до +30 °С. Усі вищевикладені рекомендації ефективні за температури +20 ± 2 °С і відносної вологості повітря 55 ± 5%. В інших умовах час тужавлення і тверднення розчинової суміші може змінитися.

Свіжий шар Ceresit СТ 87 слід захищати від прямих сонячних променів та дощу.

**Ceresit СТ 87 містить цемент і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід використовувати засоби захисту очей та шкіри. У разі потрапляння розчинової суміші в очі потрібно негайно промити їх водою і звернутися по допомогу до лікаря.**

#### РЕКОМЕНДАЦІЇ

Крім вищевикладеної інформації про застосування розчинової суміші Ceresit СТ 87, при роботі з нею слід керуватися типовою технологічною картою з улаштування системи скріпленої теплоізоляції Ceresit і чинними нормативними документами. У разі застосування матеріалу в умовах, не розглянутих у цьому технічному описі та типовій технологічній карті з улаштування системи утеплення Ceresit, слід самостійно провести випробування або звернутися за консультацією до виробника.

#### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях.

#### СТРОК ПРИДАТНОСТІ

12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

#### УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття, а упаковку – як побутові відходи.

#### УПАКОВКА

Суміш Ceresit СТ 87 фасується в мішки по 25 кг.

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад:	суміш цементу з мінеральними наповнювачами, гідрофобними добавками, волокнами та органічними модифікаторами
Насипна густина:	1,3 кг/дм <sup>3</sup>
Витрата води для приготування розчинової суміші:	7,25–7,75 л води на 25 кг сухої суміші
Температура застосування розчинової суміші:	від +5 °С до +30 °С
Температура експлуатації:	від –50 °С до +70 °С
Термін придатності розчинової суміші:	не менше 120 хв
Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови, через 28 діб):	- бетон: приблизно 0,7 МПа* - пінополістирол: > 0,08 МПа - мінеральна вата: > 0,015 МПа
Коефіцієнт водопоглинання:	не більше ніж 0,6 кг/(м <sup>2</sup> · год <sup>0,5</sup> )
Паропроникність:	не менше ніж 0,1 мг/(м · год · Па)
Морозостійкість:	не менше ніж 50 циклів
Витрата сухої суміші**:	- кріплення пінополістирольних плит: близько 4,0 кг/м <sup>2</sup> - армований шар (на пінополістирольних плитах): близько 4,5 кг/м <sup>2</sup> - кріплення мінераловатних плит: близько 4,5 кг/м <sup>2</sup> - армований шар (на мінераловатних плитах): близько 4,8 кг/м <sup>2</sup>

\* Середньозважений показник відповідно до даних Виробника.

\*\* Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової марки Ceresit постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

Ceresit СТ 87 Ц.1.3К5, ПІЗ  
ДСТУ Б В.2.7-126:2011

#### ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit СТ 87 вказаним технічним характеристикам за умови виконання правил зберігання, приготування і нанесення, які наведені в цьому описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання суміші Ceresit СТ 87, а також за її застосування в інших цілях та умовах, не передбачених цим технічним описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попередні стають недійсними.



Quality for Professionals

Квалітеті фо Профешеналс