

ПЛИТИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ТЕХНОБЛОК

ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001:2013

Негорючі плити з кам'яної вати з порід габро-базальтової групи

Опис продукції

ТЕХНОБЛОК – це негорючі, гідрофобізовані тепло-, звукоізоляційні плити з мінеральної вати на основі гірських порід базальтової групи.

Сфера використання:

Плити ТЕХНОБЛОК рекомендовані для застосування в промисловому та цивільному будівництві в якості тепло-, звукоізоляції різних типів багатoshарових кладок, каркасних стін (у тому числі зовнішніх) з різними видами зовнішнього оздоблення (сайдингом). А також в якості першого (внутрішнього) теплоізоляційного шару в навісних фасадних системах з повітряним прошарком при двoshаровій схемі.

Зберігання:

Плити повинні зберігатися запакованими і укладеними штабелями на піддоні окремо за марками та розмірами. Протягом усього терміну зберігання матеріал повинен бути захищений від дії атмосферних опадів. Висота штабеля плит при зберіганні не повинна перевищувати 3 м.

Основні фізико-механічні характеристики:

Найменування показника	Од. виміру	Критерій	ТЕХНОБЛОК ОПТИМА	ТЕХНОБЛОК ПРОФ	Метод випробування
Стисливість	%	не більше	8	5	ДСТУ Б В.2.7-38-95
Горючість	ступінь	-	НГ	НГ	ДБН В.1.1-7-2016
Теплопровідність:					
λ_{25}	Вт/м*К	не більше	0,036	0,035	ДСТУ Б В.2.7-105-2000
λ_A			0,040	0,040	ДСТУ Б В.2.7-182:2009
λ_B			0,043	0,043	ДСТУ Б В.2.7-182:2009
Паропроникність	мг/(м·год·Па)	не менше	0,3	0,3	ГОСТ 25898-2012
Вологість за масою	%	не більше	0,5	0,5	ДСТУ Б В.2.7-38-95
Водопоглинання при частковому зануренні за масою	%	не більше	10	10	ДСТУ Б В.2.7-38-95
Вміст органічних речовин	%	не більше	2,5	2,5	ДСТУ Б В.2.7-38-95
Густина	кг/м ³	-	55±5	65±5	ДСТУ Б В.2.7-38-95
Термін ефективної експлуатації	років	не менше	50	50	ДСТУ Б В.2.7-182:2009

* - згідно з Протоколом №36к/13 ДП НДІБК

Геометричні параметри:

Найменування показника	Од. виміру	Значення	Метод випробування
Довжина	мм	1000, 1200 (±10)	ДСТУ Б В.2.7-38-95
Ширина	мм	500, 600 (±5)	ДСТУ Б В.2.7-38-95
Товщина (з кроком 10 мм)	мм	50 - 200 (+5,-2)	ДСТУ Б В.2.7-38-95



Вказівки щодо застосування:

Згідно з "Рекомендаціями щодо проектування теплоізоляції огороджувальних конструкцій житлових, громадських та промислових будинків"

Транспортування:

Транспортування плит необхідно здійснювати згідно з вимогами ДБН Г.1-4, ДСТУ Б В.2.7-167. Плити відвантажують споживачеві не раніше добової витримки їх на складі.

Відомості про упаковку:

Для упаковки застосовують поліетиленову термоусадочну плівку. Спосіб обгортання і фіксації пакувального матеріалу повинен забезпечувати надійну і міцну упаковку плит, їх захист під час вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування та зберігання.